



SCHEDA TECNICA

Tessitura liscia, idrorepellente,
per uso interno ed esterno

RASA-TEC LISCIO

Pronto all'uso

Doc. n° RasaTecLiscio-00
Rev. 1 del 20/03/2021
Pag. 1 di 2



CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE

Rasante **pronto all'uso** da tessitura civile fine, con elevato potere adesivo ed elevata scorrevolezza nella stesura con spatola liscia e facilità di operazione di finitura con frattazzo metallico. RASA-TEC è composto da una attenta selezione di quarzi, silicati e carbonati di calcio con granulometria da 0,04 a 0,60 millimetri, additivati con resine e idrorepellenti specifici per ottenere un'ottima impermeabilità, stabilità, elasticità e tissotropia che ne facilita l'applicazione a parete e l'adesione al supporto. **La miscela è resistente**

ad un ampio spettro di muffe e alghe.

VANTAGGI

- Pronto all'uso;
- Riduce del 90% le attività;
- Elimina i tempi e gli errori di preparazione dell'impasto;
- Impermeabile;
- Prodotto sostenibile;
- Genera meno rifiuti;
- Facile da stoccare e trasportare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il composto viene utilizzato come rasante e stucco per il ripristino e finitura di pareti in muratura, calcestruzzo, intonaci, lastre di cartongesso in ambienti interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto dev'essere asciutto, privo di polvere, oli o grassi, parti inconsistenti e muffe. Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e ben coese. Il prodotto non può essere applicato su supporti gelati e comunque a temperature inferiori a 5°C e superiori a 40°C. Per le prime 12 ore dopo l'applicazione, proteggere le superfici trattate da acqua e gelo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Pronto all'uso. Prima dell'utilizzo, manipolare la sacca per diminuire la viscosità del prodotto.

APPLICAZIONE

Stendere RASA-TEC con spatola metallica liscia sulla superficie preparata nello spessore non superiore a 2mm per ogni singola mano, esercitando una leggera pressione al fine di favorire l'adesione. L'applicazione della mano successiva, deve essere eseguita non appena la rasatura sottostante sia quasi asciutta.

EFFETTO COLORE

L'impasto può essere colorato prima della stesura grazie all'utilizzo di coloranti concentrati per idropitture, oppure può essere tingeggiato successivamente, solo dopo la completa essiccazione.

FINITURA

La finitura deve essere eseguita con frattazzo metallico.

Caratteristiche tecniche

23°C e 50% di umidità relativa

Composizione	Acrilica in dispersione acquosa
Aspetto	In pasta
Colore	Bianco - Grigio
Conservazione	12 mesi dal confezionamento
Massa volumetrica	2,30 g/cm ³
Durata dell'impasto	Sempre pronto
Spessore per mano max	3mm
Granulometria	0,04-0,60mm
Consistenza	Tixotropica
PH IMP	Maggiore di 12
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +40°C

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma
Assorbimento d'acqua	W0	EN 998-2:2016
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	μ 35/40	
Conducibilità termica (valore tabulato)	1,4 W/mK valore medio di prospetto P=50%	
Rilascio di sostanze pericolose	Riferirsi alla MSDS	
Reazione al fuoco	Classe E	
Durabilità	NPD	

CONFEZIONE

Sacchetto da 2,5Kg e 4,0Kg.

RESA

1Kg per 1m² per millimetro di spessore.

PULIZIA

La vare le mani e le attrezzature con acqua prima che il prodotto inizi la presa.

CONSERVAZIONE E RIUTILIZZO

Sigillare la confezione dopo l'uso. È possibile riutilizzare il prodotto una volta aperto. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. **Il prodotto mantiene le sue proprietà inalterate fino a 12 mesi dalla data di produzione e fino a 6 mesi dopo il primo utilizzo.**



SCHEDA TECNICA

Tessitura liscia, idrorepellente,
per uso interno ed esterno

RASA-TEC LISCIO Pronto all'uso

Doc. n° RasaTecLiscio-00
Rev. 1 del 20/03/2021
Pag. 2 di 2

IMBALLO

Box in cartone con funzione espositiva.



2,5 Kg BOX

6 pcs. x box

4 Kg BOX


4 pcs. x box

QUALITÀ

RASA-TEC Liscio è sottoposto ad accurati e costanti controlli dei nostri laboratori.


Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

COLORI




2,5Kg Grigio

cod.: **RTL25GR**
EAN: **8051511190430**




4Kg Grigio

cod.: **RTL40GR**
EAN: **8051511190454**



2,5Kg Bianco

cod.: **RTL25BI**
EAN: **8051511190423**



4Kg Bianco

cod.: **RTL40BI**
EAN: **8051511190447**